

TECHNIKAI ADATLAP BYSPAN NATÚR FAFORGÁCSLAP P2 E1

Meghatározott mutatók	A vizsgálat módszere	ГОСТ 10632-2014 szabvány normák szerinti névleges vastagsági méretek , MM				
		≥8-tól 13-ig	>13 - től 20- ig	>20- től 25-ig	>25- től 32-ig	>32- től 40mm -ig
A táblák névleges mérete és a megengedett eltérések: - vastagságban - hosszban és szélességben	(ГОСТ) ГОСТ 27680-88	±0,3				
		±5				
Eltérés az egyenestől	ГОСТ 27680-88	≤1,5 mm / 1 méter				
Eltérés a merőlegetől	ГОСТ 27680-88	≤2mm / 1 méter				
Eltérés a sűrűségtől	ГОСТ 10634-88	±10%				
Nedvesség, %	ГОСТ 10634-88	5-13				
Sűrűség ,кг/м ³	ГОСТ 10634-88	≥630	≥610	≥600	≥590	≥580
Erőhatár hajlításnál, MPa	ГОСТ 10635-88	11,0	11,0	10,5	9,5	8,5
Erőhatár merőleges húzásnál, MPa	ГОСТ 10636-90	0,4	0,35	0,30	0,25	0,20
Ellenállás felső réteg szakításnál, MPa	ГОСТ 23234-79	0,8				
Csavarodás, mm (T _B)	ГОСТ 24053-80	1,2				
Formaldehid osztály E1, mgr/100gr szárazanyagra	ГОСТ 27678-88	8,0				